

## Grupa BIIa (3% < E ≤ 6%)

Fabrička oznaka: **MORELLA ARENA**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **SUPERCERAMICA S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

**Nazivna veličina: 33,3x33,3cm; ( W333mm x 333mm x 8mm)**

|                                                                                 |                     |        |         |                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------------------------|--------|
| Standard:                                                                       |                     |        |         | UNE EN 14411 - Prilog J |        |
| Klasa deklarisanog kvaliteta:                                                   |                     |        |         | "1" (Prva klasa)        |        |
| Dimenzije vidne površine                                                        |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Upijanje vode ISO 10545-3: $3\% < E \leq 6\%$                                   |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1000\text{N}$                              |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Modul loma ISO 10545-4: $\geq 22\text{ N/mm}^2$                                 |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7                                    |                     |        |         | 4                       |        |
| Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9                                       |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Otpornost na vlasavost ISO 10545-11                                             |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:<br>Najmanje Klase GB                |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1<br>(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:<br>Najmanje klase 3                  |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Klasa otpornosti na klizanje                                                    |                     |        |         |                         |        |
| Kom/Kut                                                                         | m <sup>2</sup> /Kut | kg/Kut | Kut/Pal | m <sup>2</sup> /Pal     | kg/Pal |
| 11                                                                              | 1,22                | 25     | 54      | 65,88                   | 1350   |

## Grupa BIIa (3% < E ≤ 6%)

Fabrička oznaka: **MORELLA BEIGE**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **SUPERCERAMICA S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

**Nazivna veličina: 33,3x33,3cm; ( W333mm x 333mm x 8mm)**

|                                                                                 |                     |        |         |                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------------------------|--------|
| Standard:                                                                       |                     |        |         | UNE EN 14411 - Prilog J |        |
| Klasa deklarisanog kvaliteta:                                                   |                     |        |         | "1" (Prva klasa)        |        |
| Dimenzije vidne površine                                                        |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Upijanje vode ISO 10545-3: $3\% < E \leq 6\%$                                   |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1000\text{N}$                              |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Modul loma ISO 10545-4: $\geq 22\text{ N/mm}^2$                                 |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7                                    |                     |        |         | 4                       |        |
| Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9                                       |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Otpornost na vlasavost ISO 10545-11                                             |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:<br>Najmanje Klase GB                |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1<br>(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:<br>Najmanje klase 3                  |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Klasa otpornosti na klizanje                                                    |                     |        |         |                         |        |
| Kom/Kut                                                                         | m <sup>2</sup> /Kut | kg/Kut | Kut/Pal | m <sup>2</sup> /Pal     | kg/Pal |
| 11                                                                              | 1,22                | 25     | 54      | 65,88                   | 1350   |

## Grupa BIIa (3% < E ≤ 6%)

Fabrička oznaka: **MORELLA GRIS**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **SUPERCERAMICA S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

**Nazivna veličina: 33,3x33,3cm; ( W333mm x 333mm x 8mm)**

| Standard:                                                                       |                     |        |         | UNE EN 14411 - Prilog J |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------------------------|--------|
| Klasa deklarisanog kvaliteta:                                                   |                     |        |         | "1" (Prva klasa)        |        |
| Dimenzije vidne površine                                                        |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Upijanje vode ISO 10545-3: $3\% < E \leq 6\%$                                   |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1000\text{N}$                              |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Modul loma ISO 10545-4: $\geq 22\text{ N/mm}^2$                                 |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7                                    |                     |        |         | 4                       |        |
| Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9                                       |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Otpornost na vlasavost ISO 10545-11                                             |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:<br>Najmanje Klase GB                |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1<br>(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:<br>Najmanje klase 3                  |                     |        |         | Zadovoljava             |        |
| Klasa otpornosti na klizanje                                                    |                     |        |         |                         |        |
| Kom/Kut                                                                         | m <sup>2</sup> /Kut | kg/Kut | Kut/Pal | m <sup>2</sup> /Pal     | kg/Pal |
| 11                                                                              | 1,22                | 25     | 54      | 65,88                   | 1350   |