

## Grupa BIII (E > 10%)

|   |                     |           |                                |                     |            |
|---|---------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|------------|
| Fabrička oznaka: <b>KENZO SAND</b>  |                     |           |                                |                     |            |
| Vrsta artikla: <b>Presovane keramičke glazirane pločice</b>                     |                     |           |                                |                     |            |
| Namena: <b>Za oblaganje unutrašnjih zidova</b>                                  |                     |           |                                |                     |            |
| Proizvođač: <b>ARGENTA CERÁMICA</b>   |                     |           |                                |                     |            |
| Zemlja porekla: <b>ŠPANIJA (EU)</b>   |                     |           |                                |                     |            |
| Uvoznik: <b>Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd</b>           |                     |           |                                |                     |            |
| <b>Nazivna veličina: 60x120cm; ( W 600mm x 1200mm x 7mm)</b>                    |                     |           |                                |                     |            |
| Standard:   |                     |           | <b>UNE EN 14411 - Prilog L</b> |                     |            |
| Klasa deklarisanog kvaliteta:   |                     |           | <b>"1" (Prva klasa)</b>        |                     |            |
| Dimenzije vidne površine  |                     |           | <b>Zadovoljava</b>             |                     |            |
| Upijanje vode ISO 10545-3: E > 10%  |                     |           | <b>Zadovoljava</b>             |                     |            |
| Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: ≥600N  |                     |           | <b>Zadovoljava</b>             |                     |            |
| Modul loma ISO 10545-4: ≥15 N/mm <sup>2</sup>                                   |                     |           | <b>Zadovoljava</b>             |                     |            |
| Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7                                    |                     |           |                                |                     |            |
| Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9                                       |                     |           | <b>Zadovoljava</b>             |                     |            |
| Otpornost na vlasavost ISO 10545-11   |                     |           | <b>Zadovoljava</b>             |                     |            |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:<br>Najmanje Klase GB                |                     |           | <b>Zadovoljava</b>             |                     |            |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1<br>(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB |                     |           | <b>Zadovoljava</b>             |                     |            |
| Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:<br>Najmanje klase 3                  |                     |           | <b>Zadovoljava</b>             |                     |            |
| Kom/Kut   | m <sup>2</sup> /Kut | kg/Kut    | Kut/Pal                        | m <sup>2</sup> /Pal | kg/Pal     |
| <b>3</b>  | <b>2,16</b>         | <b>27</b> | <b>30</b>                      | <b>64,8</b>         | <b>825</b> |