

## Grupa BIIa ( $3\% < E \leq 6\%$ )

Fabrička oznaka: <b>RAINFOREST TAUPE</b>					
Vrsta artikla: <b>Presovane keramičke glazirane pločice</b>					
Namena: <b>Za oblaganje unutrašnjih površina podova i zidova</b>					
Proizvođač: <b>ECOCERAMIC S.L.</b>					
Zemlja porekla: <b>ŠPANIJA (EU)</b>					
Uvoznik: <b>Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd</b>					
<b>Nazivna veličina: 20x60cm; ( W 200mm x 600mm x 9,4mm)</b>					
Standard:			<b>UNE EN 14411 - Prilog J</b>		
Klasa deklarisanog kvaliteta:			<b>"1" (Prva klasa)</b>		
Dimenzije vidne površine			<b>Zadovoljava</b>		
Upijanje vode ISO 10545-3: $3\% < E \leq 6\%$			<b>Zadovoljava</b>		
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1000N$			<b>Zadovoljava</b>		
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 22 N/mm^2$			<b>Zadovoljava</b>		
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7			<b>3</b>		
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9			<b>Zadovoljava</b>		
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11			<b>Zadovoljava</b>		
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB			<b>Zadovoljava</b>		
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB			<b>Zadovoljava</b>		
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3			<b>Zadovoljava</b>		
Klasa otpornosti na klizanje					
Kom/Kut	m <sup>2</sup> /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m <sup>2</sup> /Pal	kg/Pal
<b>9</b>	<b>1,08</b>	<b>21,08</b>	<b>80</b>	<b>86,4</b>	<b>1706</b>